

FICHA TÉCNICA

Actualizado el 14 de marzo del 2019

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO				
		LADRILLO PANDERETA RAYA		
USO:		<i>Ladrillo para tabiquería.</i>		
MATERIAS PRIMAS:		Unidad	Especificación de Producto	Requisitos Normados:
<i>Mezcla de arcillas.</i>				NTP 399.613 NTP 331.017 RNE E-070. E. Int.
PROPIEDADES FÍSICAS:				
PESO: Mínimo - Máximo		Kg	2.050 - 2.200	-
DIMENSIONES	Largo	cm	23.0	± 5mm 23.5 Máx. 22.5 Mín.
	Ancho	cm	11.0	± 3mm 11.3 Máx. 10.7 Mín.
	Alto	cm	9.3	± 3mm 9.6 Máx. 9.0 Mín.
ABSORCIÓN DE AGUA		%	< 22.0	Máx. 22.0
ÁREA DE VACÍOS		%	66.0 - 70.0	-
ALABEO		mm	< 4.0	Máx. 4.0
DENSIDAD		g/cm ³	1.90 - 2.00	-
EFLORESCENCIA		-	No presenta	No presenta
RENDIMIENTO		Und/m ²	Mortero 10 mm	42
		Und/m ²	Mortero 15 mm	39
PROPIEDADES MECÁNICAS:				
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		Kg/cm ²	-	-

Nota:

Ladrillo utilizado para la construcción de muros divisorios (tabiquería) dónde no se aplica carga portante, con una mayor área de adherencia para el tarrajeo, gracias a su acanalado diseño.