



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRIPLAY FENÓLICO DOBLE FILM ECONÓMICO

Origen	China
Material	Álamo Finger Joint
Medida	1.22 MT. X 2.44 MT. X 17MM
Capas	2 Film + 11 Núcleo Álamo + 1 Núcleo Finger Joint
Tolerancia de Espesor	+ - 0.5MM
Marca / Pelicula	DURA TFP
Pegamento	WVP
Tiempo de Ebullición	> 8 Horas
Prensado Caliente	2 Tiempo
Lijados	1 Lijado
Humedad	8% - 14%
Gramaje	110 g/m2 – 120 g/m2
Densidad	552 – 586 Kmg3
Tiempo de Usos	2 – 4 Usos por Cara