

FICHA TÉCNICA



Pintura gloss gris claro Anypsa

La pintura gloss Gris Claro Anypsa resalta cualquier superficie con su brillo uniforme y acabado profesional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Color: Gris Claro
- Equipo de aplicación: Soplete convencional a presión de 45 - 55 psi (lb/in²)
- Método de aplicación: Soplete convencional a presión
- Mezcla gloss catalizador: 4 partes de Gloss Poliuretano Catalizable X3, 2 partes de Autocar Ultra UHS674 Endurecedor Hardener Alto Solido, 1 parte de Autocar Ultra DUH654 Disolvente Uretano Thinner Finishes ó Z4 15000 Finish Thinner Reduct.
- Tiempo de inducción: No aplicable
- Vida útil de la mezcla: 6 horas máximo a 25 °C
- Número de manos: 2 - 3 manos dejando orear de 10 - 15 minutos
- Mezcla gloss sin catalizador: 4 partes de Gloss Poliuretano Catalizable X3, 2 partes de X13 Extra Acrílico Thinner Oro UT-960
- Secado tacto (catalizado): 20 - 30 minutos
- Secado duro (catalizado): 24 horas
- Dureza de lápiz: 2 H - 3H
- Flexibilidad: Muy bueno mandril cónico 1/8"
- Adhesión: Muy bueno enrejado ericksen
- Brillo (ángulo 60°): 90 %
- Impacto: Muy bueno kg / mt
- Secado tacto (sin catalizador): 30 minutos
- Secado duro (sin catalizador): 24 horas
- Repintado: 6 horas mínimos
- Rendimiento teórico: 65 m²/Gl.
- Marca: Anypsa

BENEFICIOS

- Secado rápido
- Excelente retención de brillo
- Excelente resistencia a los rayos solares e intemperie
- Excelente adherencia y muy buena flexibilidad
- Excelente resistencia a la abrasión y al desgarre

RECOMENDACIONES

- Aplica 2 a 3 manos dejando orear 10-15 minutos entre cada capa
- Utiliza equipo de soplete a 45-55 psi para cobertura uniforme
- Respeta tiempo mínimo de 6 horas antes de repintar la superficie
- Prepara la mezcla catalizada y úsala dentro de 6 horas máximo

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación